

# TH-309S-XXXX

## TH-天和胶衣系列

天和 TH-309S-XXXX 胶衣是基于间苯/新戊二醇型高品质胶衣，具有硬度高，透明性好，耐候佳，抗冲击性好等特点，并取得了中国船级社认证，具有优异的耐水性能，推荐作为台盆胶衣、船用胶衣。（S 代表喷射；XXXX 代表颜色编号，后四位空白代表透明胶衣）

液体胶衣技术指标

项目	单位	典型值	测试标准
外观		白色	目视
粘度 (25°C)	mPa•s	2000	GB/T 7193-2008
锥板粘度 (25°C)	mPa•s	220	GB/T 7193-2008
凝胶时间 (25°C)	min	15'09''	GB/T7193-2008
遮盖力	μ m	400	GB/T 1726
细度	μ m	<25	GB/T 6753.1
色差		0.5	JIS Z 8722

注：25°C粘度采用 Brookfield Viscosity, Spindle Number: 4; RPM: 60

基体树脂浇铸体性能指标（仅供参考）

项目	单位	典型值	测试标准
巴柯尔硬度	Barcol	40	GB/T2567-2008
断裂延伸率	%	3	GB/T2567-200
冲击韧性	KJ/m <sup>2</sup>	10	GB/T2567-2008
热变形温度	°C	85	GB/1634.2-2003

注：实验环境温度 23±2°C 相对湿度 50±5%

### 包装与贮存

天和 TH-309S-XXXX 胶衣的包装为净重 20KG 金属桶，25°C 下储存期不超过 3 个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

### 使用指南

胶衣使用前在原桶内充分缓慢搅拌，避免带入气泡。工作车间、材料和工具需保持在温度 18-25°C，相对湿度低于 70% 的条件下。MEKP(过氧化甲乙酮)催化剂的用量为 1.5-2.5%，推荐胶衣厚度为 0.4-0.6mm(相当于每平方米 500-700 克)

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。